

	坪量	厚さ	密度	フラジール 通気度	引張強さ (N/15mm)	
	g/m <sup>2</sup>	μ m	g/cm <sup>3</sup>	cc/cm <sup>2</sup> /s	MD	CD
BNF No.1	12	51	0.24	160	10	5
BNF No.2	24	92	0.26	78	33	10
BNF No.3	36	125	0.29	45	65	21
BNF No.4	48	165	0.29	32	88	36
BNF No.5	60	196	0.31	22	110	58
BNF No.6	84	265	0.32	13	140	92
BNF No.7	100	300	0.33	9	180	110

※データは保証値ではございません。規格値はお問い合わせください。