

CH 35 PS SR

日射調整フィルム(内貼り用)

遮熱

紫外線カット

特長

1. 眩しさを抑えると同時に日射熱の進入を抑え、冷房負荷を低減します。
2. 色調はスモーク調で、外観に落ち着いた印象を与えます。
3. 紫外線をカットするため、調度品等の紫外線に起因する褪色を抑制する効果があります。
4. フィルム表面にはハードコート処理が施されており、メンテナンスの際にも傷が付きにくくなっています。
5. ガラスが割れた際の飛散防止に有効です。

物理特性 (JIS A5759)

規格

厚さ (μm)	引張強さ (N)	伸び (%)	粘着力 (N)	幅 (mm)	巻長 (m)
46	186	94	9	1016 1524	30.48

光学的 / 熱的特性 (JIS A5759)

可視光線 (%)		日射 (%)			紫外線 (%)	遮蔽係数	熱貫流率 ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)
透過率	反射率	透過率	反射率	吸収率	透過率		
37	5	61	7	32	<1	0.82	6.0

備考

- ・ 本製品は内貼り専用(室内側施工)です。外貼り(室外側施工)はできませんので、ご注意ください。
- ・ 太陽や蛍光灯などの光の当たり具合によって、フィルム表面に虹色の模様が見える場合があります。
- ・ 施工終了後、フィルムとガラスの間に残った僅かな水が集まって水泡になったり、白く曇ったりする現象が見られる場合があります。これらは水分の蒸発と共に見えなくなりますが、ガラスまわりの環境によって期間が長くなる場合があります(太陽が当たらない、気温が低い、湿度が高い等)。
- ・ フィルムのお手入れは、湿らした柔らかい布やスポンジを用いて水洗いして下さい。特に汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用ください。有機溶剤やアルカリ性のガラスクリーナーなどはフィルムの劣化の原因となりますのでご使用にならないで下さい。

全ての数値は測定値であり、保証値ではありません。製品の仕様は予告なく変更することがございます。

三晶株式会社

<http://www.sansho.co.jp/> E-mail : osaka-film@sansho.co.jp

本社： 〒540-6123 大阪府中央区城見 2-1-61 ツイン 21 MID タワ- 23 階 TEL.06-6941-7895 FAX.06-6941-7265
 東京支店： 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-20-5 S-GATE 八丁堀 10F TEL.03-6280-3816 FAX.03-6280-3817
 中央研究所： 〒573-0128 枚方市津田山手 2-21-1 津田サイエンスビル TEL.072-808-0070 FAX.072-808-0050